

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 934 964 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(51) Int. Cl.⁶: **C08G 18/78**, C08G 18/08,
C09D 175/14, C08F 283/00

(21) Anmeldenummer: 99101269.1

(22) Anmeldetag: 23.01.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erreichungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 05.02.1998 DE 19804432

(71) Anmelder:

Bayer Aktiengesellschaft
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:

- Irle, Christoph, Dr.
47800 Krefeld (DE)
- Blum, Harald, Dr.
51375 Leverkusen (DE)
- Brahm, Martin, Dr.
51519 Odenthal (DE)
- Kremer, Wolfgang
47647 Kerken (DE)
- Roschu, Rolf
47877 Willich (DE)
- Lühmann, Erhard
51375 Leverkusen (DE)

(54) **Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen**

(57) Die Erfindung beschreibt Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen, ein Verfahren zur Herstellung derartiger Dispersionen und ihre Verwendung für Holz- und Möbellacke mit guter Beständigkeit gegen färbende Flüssigkeiten.

EP 0 934 964 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen, ein Verfahren zur Herstellung derartiger Dispersionen und ihre Verwendung für Holz- und Möbellacke mit guter Beständigkeit gegen färbende Flüssigkeiten.

[0002] Mit dem Ziel, die Emissionen organischer Lösemittel zu senken, werden zunehmend wäßrige Beschichtungsmittel an Stelle lösemittelhaltiger Systeme eingesetzt. Wichtige Klassen wäßriger Lackbindemittel sind die Polyurethan-Dispersionen und die Polyacrylat-Dispersionen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Herstellung von Polyurethan-Dispersionen wurden z.B. von D. Dieterich in einem Übersichtsartikel zusammengefaßt (D. Dieterich, Prog. Org. Coatings 9, 281 (1981)). Zur Einstellung hochwertiger Oberflächeneigenschaften werden Polyurethan-Dispersionen und Polyacrylat-Dispersionen oft gemischt.

[0003] Besonders aus der Patentliteratur ist ferner bekannt, in Gegenwart wäßriger Polyurethan-Dispersionen eine radikalische Polymerisation geeigneter Vinylmonomere durchzuführen. Beispielhafte Patentanmeldungen zur Herstellung solcher Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen sind z.B. DE-A-1 953 348 und die EP-A 167 188, EP-A 189 945 und EP-A 308 115. Im Vergleich zu einer Mischung von Polyurethan- und Polyacrylat-Dispersionen werden so höherwertige Lackbindemittel erhalten.

[0004] Durch den Einsatz moderner Technologien ist es gelungen, die Leistungsfähigkeit wäßriger Beschichtungen deutlich zu steigern. So wird zum Beispiel in der Europäischen Patentschrift 358 979 beschrieben, daß die Beständigkeiten von Lackfilmen aus wäßrigen Acrylat-Dispersionen durch Zusatz von Polyisocyanaten verbessert werden. Weiterhin ist es möglich, lacktechnische Eigenschaften von Polyurethandispersionen durch Zusatz hydrophiler Polyisocyanatvernetzer zu verbessern (z.B. EP-A 469 389).

[0005] Neben der Entwicklung derartiger 2K-Systeme wird versucht, eine deutliche Verbesserung der Lackeigenschaften auch bei den einfacher zu applizierenden einkomponentigen Systemen zu erreichen. So wird in der EP-A 332 326 beschrieben, daß Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen durch Kondensationsreaktion von Hydrazid- und Carbonylgruppen vernetzt werden können. Auch die oxidative Vernetzung von Polyurethan- und Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen ist bekannt (Advances in Urethane Science and Technology, Bd. 10, S. 121-162 (1987); 4th Nürnberg Congress "Creative Advances in Coatings Technology", Paper 17, (1997)).

[0006] Durch die beschriebenen Verfahrensschritte können die Lackeigenschaften etwas verbessert werden, aber die chemischen Beständigkeiten von Lackfilmen aus Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen zeigen besonders gegen färbende Flüssigkeiten ein unzureichendes Niveau.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, die Eigenschaften von einkomponentig zu applizierenden wäßrigen Lacken aus Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen zu verbessern und vor allem die Anforderungen bezüglich der Beständigkeiten gegen färbende Flüssigkeiten zu erfüllen.

[0008] Überraschend wurde nun gefunden, daß Beschichtungen aus Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen auf Basis spezieller, Allophanatgruppen enthaltender Polyurethan-dispersionen eine entscheidende Verbesserung dieser Beständigkeit aufweisen.


[0009] Gegenstand der Erfindung sind Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen aus

A) 20 - 99 Gew.-% (bezogen auf den Gesamtfestkörpergehalt) eines Polyurethans auf Basis aliphatischer oder cycloaliphatischer Polyisocyanate mit Allophanatgruppen und

B) 80 - 1 Gew.-% (bezogen auf den Gesamtfestkörpergehalt) eines Vinylpolymerisats sowie Wasser und ggf. ein organisches Lösemittel, wobei gilt, daß sich die Komponenten A und B zu 100 Gew.-% addieren.

[0010] Bevorzugt enthalten die Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen Polyurethane A, die hergestellt werden aus

A1) einer aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanatkomponente mit einem Allophanatgruppengehalt von 5 - 35 %, besonders bevorzugt 11 - 27 % (berechnet als Gewichtsanteil der Allophanatgruppe).



[Molgewicht 101 g] bezogen auf die Gesamteinwaage der Polyisocyanatkomponente),

A2) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente, die mindestens eine polymere Verbindung mit einer OH-Zahl von 30 - 200 mg KOH/g und einem Molekulargewicht im Bereich von 500 - 6000 umfaßt,

A3) einem oder mehreren niedermolekularen Polyolen und / oder Polyaminen mit einem mittleren Molekulargewicht unter 500 und

A4) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente mit mindestens einer ionischen oder potentiell ionischen Gruppe.

[0011] Geeignete Polyisocyanatkomponenten A1) werden bevorzugt durch Reaktion von aliphatischen oder cycloaliphatischen Diisocyanaten der Formel $R^1(NCO)_2$, mit einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkohol R^2OH in Gegenwart eines Katalysators hergestellt. Dabei kann R^1 einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 - 12 Kohlenstoffatomen oder einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 - 15 Kohlenstoffatomen bedeuten. Beispiele derartiger Diisocyanate $R^1(NCO)_2$ sind Tetramethylen-diisocyanat, Hexamethylen-diisocyanat oder Diisocyanatocyclohexan, 1-Methyl-2,4-isocyanatocyclohexan oder 1-Methyl-2,6-isocyanatocyclohexan. Bevorzugt einzusetzende Diisocyanate sind 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanato-methylcyclohexan (Isophorondiisocyanat) und Methylen-bis-(4-isocyanatocyclohexan).

[0012] Ebenfalls geeignet sind Mischungen der genannten und anderer Diisocyanate $R^1(NCO)_2$. Die Alkoholkomponente R^2OH umfaßt aliphatische oder cycloaliphatische Alkohole, bevorzugt Monoalkohole, mit 1 - 18, bevorzugt 4 - 12 C-Atomen, die durch Sauerstoffatome unterbrochen sein können. Geeignete Alkoholkomponenten R^2CH sind beispielsweise Ethanol, *n*-Propanol, Isopropanol, *n*-Butanol, *n*-Pentanol, Isopentanol, 2-Ethylhexanol, Hexadecanol, Ethylenglykol-monobutylether, Diethylenglykol-monobutylether, Methoxypropanol, Polyether mit einer OH-Funktionalität oder Dirole wie z.B. Ethylenglykol oder Butandiol.

[0013] Die Überführung von Diisocyanat $R^1(NCO)_2$ und Alkoholkomponente R^2OH in Allophanatgruppen aufweisende Polyisocyanatkomponenten A1) erfolgt auf die in der Literatur beschriebene Weise: Zum Beispiel kann man so vorgehen, daß Polyisocyanat und ein geeigneter Katalysator vorgelegt werden und die Alkoholkomponente zudosiert wird. Alternativ kann aus Polyisocyanat und Alkohol zunächst ein Urethan hergestellt werden, das dann nach Zugabe des Katalysators weiter zum Allophanat umgesetzt wird.

[0014] Geeignete Reaktionsbedingungen und Katalysatoren sind z.B. in den EP-A 712 840, EP-A 682 012, GB-A 994 890 oder EP-A 659 791 beschrieben. Bevorzugt einzusetzende Katalysatoren sind Zinn oder Zink enthaltende Verbindungen wie Dibutylzinndilaurat, Zinn-2-Ethylhexanoat, Zink-Acetylacetonat oder Zink-2-Ethylhexanoat.

[0015] Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponenten A1) werden z.B. hergestellt aus 75 - 98 Gew.-%, bevorzugt 80 - 92 Gew.-% (bezogen jeweils auf Gesamtgewicht der Polyisocyanatkomponente A1) aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanaten und 2 - 25 Gew.-%, bevorzugt 8 - 20 Gew.-% (bezogen jeweils auf Gesamtgewicht der Polyisocyanatkomponente A1) aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkoholen in Gegenwart einer geeigneten Menge Katalysator.

[0016] Der so hergestellten Allophanatgruppen enthaltenden Polyisocyanatkomponente A1) können Allophanatgruppen-freie Polyisocyanate zugemischt werden.

[0017] Die polymeren Verbindungen A2) in dem Molgewichtsbereich von 500 - 6000 sind die üblichen wie sie für Polyurethane bereits seit langem eingesetzt werden mit einer OH-Zahl von 30 - 200 mg KOH/g wie zum Beispiel Polyester, Polyesteramide, Polyether, Polythioether, Polycarbonate, Polyacetale, Polyolefine, Polysiloxane und Epoxidharze. Die polymeren Verbindungen A2) können ungesättigte Gruppen enthalten.

[0018] Bevorzugt eingesetzt werden Polyether-, Polycarbonat- und Polyesterdirole. Besonders bevorzugt verwendet werden Polyole in einem Molgewichtsbereich von 600 - 2500 mit einer OH-Funktionalität von 1,9-3.

[0019] Neben Polyolen bzw. Polyaminen können auch Polyoxialkylenether mit einem Molgewicht von 250 - 3000, die pro Molekül eine oder mehrere OH-Gruppen, bevorzugt eine OH-Gruppe, tragen und z.B. aus Ethylenoxid und Propy-

lenoxid aufgebaut werden, in das Polyurethan eingebaut werden. Es ist bekannt, daß diese Substanzen Hydrophilieträger sind und die Dispergierbarkeit des Polyurethans in Wasser verbessern.

[0020] Polyole, Aminopolyole oder Polyamine A3) mit einem Molgewicht unter 500, die als Kettenverlängerer in Polyurethanen bzw. Polyurethan-Dispersionen Verwendung finden können, sind in der entsprechenden Literatur ebenfalls in großer Zahl beschrieben. Als Beispiel seien genannt: Ethandiol, Butandiol-1,4, Cyclohexandimethanol, Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Glycerin sowie Ethylendiamin, 1,4-Diaminobutan, Isophorondiamin, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Hydrazin und Polyoxypropylenamine (Jeffamine[®] Polyamine).

[0021] Weiterhin ist es möglich, einen Teil der Isocyanatgruppen mit ungesättigten Alkoholkomponenten umzusetzen. Beispiele für solche ungesättigte Alkohole sind Hydroxyethylacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Trimethylolpropanmono- oder diallylether oder Allylalkohol. Bei der nachfolgenden radikalischen Polymerisation dienen die so in das Polyurethan eingebrachten Doppelbindungen als Pfropfstelle.

[0022] Niedermolekulare Verbindungen A4), die zur Ausbildung einer ionischen Gruppe befähigt sind, sind z.B. Dimethylolpropionsäure und N-Methyl-diethanolamin.

[0023] Die Herstellung der wäßrigen PUR-Dispersionen erfolgt in der bekannten üblichen Art: Nach Herstellung der Allophanatgruppen enthaltenden Polyisocyanatkomponente A1) läßt man in einem 2. Reaktionsschritt das Gemisch aus Allophanatgruppen enthaltendem Diisocyanat und monomerem Diisocyanat mit polymerem Polyol und mit niedermolekularen Kettenverlängerern (bevorzugt einer oder mehreren OH-funktionellen Verbindungen mit einem Molgewicht unter 500 und einer mittleren Funktionalität von 1,8 - 2,5), zu einem Polyurethan ausreagieren, wobei ggf. und vorteilhaft ein Lösungsmittel mitverwendet wird, das später ggf. wieder abgetrennt werden kann.

[0024] In einem 3. Schritt werden anschließend zur Neutralisation befähigte Gruppen versalzen und mit Wasser die Dispersion erzeugt. Eventuell noch vorhandene restliche NCO-Gruppen reagieren dann entweder mit Wasser bzw. vor, während oder nach Dispergierung zugefügten Kettenverlängerern, bevorzugt niedermolekulare Polyamine, ab. Bei Mitverwendung eines leichtsiedenden Lösemittels kann dieses durch Destillation wieder abgetrennt und zurückgewonnen werden.

[0025] Je nach Anteil hydrophiler Gruppen kann die Dispersion sehr feinteilig eingestellt werden, so daß sie praktisch das Aussehen einer Lösung hat, aber auch sehr grobteilige Einstellungen sind möglich, die ebenfalls ausreichend stabil sind. Auch der Feststoffgehalt kann in weiten Grenzen von z.B. 20 - 50 Gew.-% variiert werden.

[0026] Die so hergestellte Allophanat-Gruppen enthaltende Polyurethan-Dispersion wird in einem zweiten Schritt mit einem Polyacrylat-Polymerisat B modifiziert (Herstellung einer Hybriddispersion). Dabei kann man entweder so verfahren, daß eine zuvor hergestellte Polyacrylat-Dispersion der Polyurethan-Dispersion zugemischt wird oder aber man kann bevorzugt die Modifikation in der Form durchführen, daß die Herstellung der Polyacrylat-Dispersion durch radikalische Emulsionspolymerisation in Gegenwart der Polyurethan-Dispersion erfolgt.

[0027] Die Menge an polymerisierbaren Monomeren beträgt, bezogen auf den Gesamt-Festgehalt der Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion, 80 - 1 Gew.-%, bevorzugt 60-10 Gew.-%.

[0028] Geeignete Monomere können z.B. sein: Styrol, (Meth)acrylsäureester mit 1 - 18 C-Atomen im Alkoholrest wie Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, Cyclohexylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Stearylacrylat, Di(meth)acrylsäureester von Diolen, z.B. Ethylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, außerdem (Meth)acrylsäureamid oder (Meth)acrylsäurenitril sowie Vinylester aliphatischer Carbonsäuren mit 2 - 12 C-Atomen, z.B. Vinylacetat oder Versäure-säure-vinylester. Ebenfalls kommen solche Monomere in Frage, die funktionelle Gruppen, zum Beispiel Hydroxy-, Carbonyl- oder Säuregruppen tragen, z.B. Hydroxyethylacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Acetoacetoxyethylmethacrylat, Acrylsäure oder Methacrylsäure. Bevorzugt werden keine Säure-funktionellen Monomere in die Polymerisation einbezogen.

[0029] Die Polymerisation wird bevorzugt nach dem Verfahren der wäßrigen Emulsionspolymerisation durchgeführt. Beispielsweise kann man dabei folgendermaßen vorgehen:

[0030] Es wird eine durch Radikalstarter initiierte Emulsionscopolymerisation der oben genannten Monomeren durchgeführt. Bevorzugt wird diese Emulsionspolymerisation in Gegenwart der Polyurethan-Dispersion A durchgeführt. Die Durchführung der Emulsionspolymerisation kann entweder auf die Weise erfolgen, daß man die Polyurethan-Dispersion und/oder eine oberflächenaktive Substanz vorlegt und dann die Monomeren und den Initiator über einen bestimmten Zeitraum z.B. zwischen 0,5 und 6 Stunden, getrennt zudosiert, oder aber, daß man einen Teil der Polyurethan-Dispersion und/oder eine oberflächenaktive Substanz vorlegt und den Rest zusammen mit den Monomeren und den Initiator in getrennten Mengenströmen ebenfalls über einen Zeitraum von z.B. 0,5 - 6 h zudosiert. Es kann aber auch so verfahren werden, daß über den gesamten Zeitraum der Polymerisation Polyurethan-Dispersion und/oder eine oberflächenaktive Substanz, Monomere und Initiator getrennt und kontinuierlich zudosiert werden und nur eine bestimmte Menge an Wasser vorgelegt wird. Diese Art der Polymerisation eignet sich auch zur Durchführung einer batch-Fahrweise, d. h. Polyurethan-Dispersion und/oder eine oberflächenaktive Substanz, Monomerengemisch und Initiator werden zusammen vorgelegt, auf die gewünschte Polymerisationstemperatur erhitzt und zwischen 2 und 10 h bei dieser Temperatur gehalten.

[0031] Als Initiatoren eignen sich z.B. Peroxide wie Kaliumperoxodisulfat, Ammoniumperoxodisulfat, organische Per-

oxide, organische Hydroperoxide, Wasserstoffperoxid. Bevorzugt werden Redox-Systeme wie wasserlösliche, Radikale liefernde nichtionogene Peroxide, z.B. *t*-Butylhydroperoxid als Oxidationskomponente und Reduktionskomponenten wie z.B. Formaldehydsulfoxylat oder Ascorbinsäure, katalytischen Mengen eines Eisen (II)-Salzes (ca. 10^{-4} bis 10^{-1} mol), eingesetzt.

5 [0032] Die Emulsionspolymerisation erfolgt im allgemeinen bei Temperaturen zwischen 20°C und 100°C, bevorzugt zwischen 40°C und 65°C.

[0033] Nach Beendigung der Polymerisationsreaktion auf die beispielhaft beschriebene Art erhält man eine feinteilige wäßrige Polymeremulsion mit einem durch Laser-Korrelationsspektroskopie gemessenen mittleren Teilchendurchmesser zwischen 15 und 350 nm, vorzugsweise zwischen 30 und 150 nm.

10 [0034] Die Dispersion enthält neben Homo- und/oder Copolymeren der zur Polymerisation eingesetzten Monomeren oder Monomergemischen auch Anteile von Pfropfprodukten der Monomeren, die entweder auf Doppelbindungen (über den Einbau ungesättigter OH-Komponenten eingebracht) oder auf die Polymerketten des Polyurethans als Pfropfgrundlage aufgepfropft sind. Solche Pfropfreaktionen sind bekannt z.B. [Fortschritte der Hochpolymer-Forschung 1, 300 (1959), DE 1953348].

15 [0035] Die erfindungsgemäßen Polyurethan-Polyacrylat- Hybriddispersionen können als Bindemittel in wäßrigen Lacken eingesetzt werden. Zur weiteren Verbesserung der Eigenschaften können solchen Lacken vor Applikation auch Polyisocyanate in Mengen bis zu 25 Gew.-%, vorzugsweise bis 15 Gew.-% (bezogen auf Festgehalt der Polyurethan-Polyacrylat- Hybriddispersion) zugesetzt werden. Geeignete Polyisocyanate können sein: hydrophilierte Polyisocyanate wie z.B. Bayhydur[®] 3100 (Bayer AG) oder auch hydrophobe Polyisocyanate wie z.B. Desmodur[®] 3300, Desmodur[®] 3400 oder Desmodur[®] VP LS 2025 (Bayer AG).

20 [0036] Weiterhin können die erfindungsgemäßen Polyurethan-Polyacrylat- Hybriddispersionen zusammen mit weiteren Bindemitteln, wie z.B. wasserdispersierbaren Alkydharzen, Polyurethan-, Polyacrylat- oder Polybutadienöldispersionen eingesetzt werden.

25 [0037] Bevorzugt werden die erfindungsgemäßen Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen für Beschichtungen eingesetzt, besonders bevorzugt bei der Holz- und Kunststoffbeschichtung.

Beispiele

I. Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponente A1:

30

I.a Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponente A1 aus Methylenbis-(4-isocyanatocyclohexan) und *n*-Butanol

35 [0038] 914 g Methylen-bis-(4-isocyanatocyclohexan) (Desmodur[®] W, Bayer AG) und 0,5 g Desmorapid[®] SO (Bayer AG) werden auf 60°C aufgeheizt. Innerhalb von 25 min werden dann unter exothermer Reaktion 86 g *n*-Butanol zudosiert. Die Temperatur wird während der Zugabe durch Kühlung auf 110°C eingestellt. Anschließend wird bei einer Temperatur von 110°C gerührt. Nach 7 h ist ein NCO-Gehalt von 19,7 % erreicht. Der berechnete Allophanatgruppen-Gehalt der Polyisocyanatkomponente beträgt 11,7 Gew.-%.

I.b Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponente A1 aus Isophorondiisocyanat und *n*-Butanol

40 [0039] 1332 g Isophorondiisocyanat und 0,074 g Isophthalsäuredichlorid werden auf 60°C aufgeheizt. Innerhalb von 30 min werden dann unter exothermer Reaktion 148 g *n*-Butanol und 0,74 g Zink-2-ethylhexanoat zudosiert. Die Temperatur wird während der Zugabe durch Kühlung auf 90°C eingestellt. Anschließend wird bei einer Temperatur von 90°C gerührt. Nach 18 h ist ein NCO-Gehalt von 22,9 % erreicht. Der berechnete Allophanatgruppen-Gehalt der Polyisocyanatkomponente beträgt 13,6 Gew.-%.

I.c Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponente A1 aus Isophorondiisocyanat/Methylen-bis-(4-isocyanatocyclohexan) und *n*-Butanol

50

55 [0040] 222,3 g Isophorondiisocyanat, 262 g Methylen-bis-(4-isocyanatocyclohexan) (Desmodur[®] W, Bayer AG) und 0,4 g Desmorapid[®] SO (Bayer AG) werden auf 60°C aufgeheizt. Innerhalb von 30 min werden dann unter exothermer Reaktion 74 g *n*-Butanol zudosiert. Der Ansatz wird auf 110 °C aufgeheizt. Anschließend wird bei einer Temperatur von 110 °C gerührt. Nach 6 h ist ein NCO-Gehalt von 14,4. Der berechnete Allophanatgruppen-Gehalt der Polyisocyanatkomponente beträgt 18,1 Gew.-%.

I.d Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanatkomponente A1 aus Hexamethylen-diisocyanat/ Isophorondiisocyanat und *n*-Butanol

[0041] 336 g Hexamethylen-diisocyanat und 268 g N-Methylpyrrolidon werden auf 60°C aufgeheizt. Innerhalb von 30 min werden 296 g *n*-Butanol zugegeben. Durch die exotherme Reaktion wird der Ansatz aufgeheizt. Die Temperatur wird während der Zugabe durch Kühlung auf 100 °C eingestellt. Nach beendeter Zugabe wird noch weitere 5 h bei 100 °C gehalten (NCO-Gehalt < 0,1 %). Nun werden weitere 238 g N-Methylpyrrolidon, 3,8 g Zink-2-ethylhexanoat, 0,4 g Isophthalsäuredichlorid und 888 g Isophorondiisocyanat zugegeben und der Ansatz auf 90°C aufgeheizt. Nach 7 h ist ein NCO-Gehalt von 8,0 % erreicht. Der berechnete Allophanatgruppen-Gehalt der Polyisocyanatkomponente beträgt 26,6 Gew.-%.

II. Polyurethandispersionen

II.a Polyurethandispersion auf Basis der Vorstufe I.a

[0042] In einem 21-Vierhalskolben werden 286 g Poly(tetrahydrofuran), 41 g Cyclohexandimethanol, 58 g Dimethylolpropionsäure und 413 g N-Methylpyrrolidon auf 70°C aufgeheizt. Sobald eine klare Lösung entstanden ist, werden 659 g der Vorstufe I.a zugegeben. Der Ansatz wird 2 h bei 100°C gehalten (NCO-Gehalt 3,2 %). Nach Abkühlen auf 80°C werden 44 g Triethylamin zugegeben und 30 min unter Rühren homogenisiert. Von der so hergestellten Präpolymerlösung werden 1250 g unter Rühren in einen zweiten Kolben, in dem 1537 g Wasser (Temperatur 40°C) vorgelegt sind, gegeben. Dann werden 10 g Ethylendiamin und 11 g Diethylentriamin, gelöst in 171 g Wasser, innerhalb von 30 min zugegeben. Anschließend wird filtriert. Das Produkt ist eine Polyurethan-Dispersion mit folgenden Kennzahlen:

Mittlere Teilchengröße (aus der Laserkorrelationsspektroskopie, LKS):	25 nm
Festgehalt:	34,2%
pH-Wert:	8,2

II.b Vergleichsbeispiel: Polyurethandispersion (ähnlich II.a, jedoch auf Basis eines Allophanatgruppen-freien Diisocyanats)

[0043] In einem 21-Vierhalskolben werden 275 g Poly(tetrahydrofuran), 54 g Cyclohexandimethanol, 42 g Dimethylolpropionsäure und 301 g N-Methylpyrrolidon auf 70°C aufgeheizt. Sobald eine klare Lösung entstanden ist, werden 389 g Methylen-bis-(4 isocyanatocyclohexan) (Desmodur® W, Bayer AG) zugegeben. Der Ansatz wird 2 h bei 100°C gehalten (NCO-Gehalt 4,6 %). Nach Abkühlen auf 50°C werden 41 g Triethylamin zugegeben und 30 min unter Rühren homogenisiert. Von der so hergestellten Präpolymerlösung werden 900 g unter Rühren in einen zweiten Kolben, in dem 831 g Wasser (Temperatur 40 °C) vorgelegt sind, gegeben. Dann werden 9 g Ethylendiamin und 10 g Diethylentriamin, gelöst in 92 g Wasser, innerhalb von 30 min zugegeben. Anschließend wird filtriert. Das Produkt ist eine Polyurethan-Dispersion mit folgenden Kennzahlen:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	36 nm
Festgehalt:	37,1%
pH-Wert:	7,8

II.c Vergleichsbeispiel: Polyurethandispersion (ähnlich II.b, jedoch höherer Hartsegmentanteil)

[0044] In einem 21-Vierhalskolben werden 196 g Poly(tetrahydrofuran), 28 g Cyclohexandimethanol, 33 g Ethylenglykol, 40 g Dimethylolpropionsäure und 276 g N-Methylpyrrolidon auf 70°C aufgeheizt. Sobald eine klare Lösung entstanden ist, werden 414g Methylen-bis-(4-isocyanatocyclohexan) (Desmodur® W, Bayer AG) zugegeben. Der Ansatz wird 3 h bei 100°C gehalten (NCO-Gehalt 3,9 %). Nach Abkühlen auf 50°C werden 30 g Triethylamin zugegeben und 30 min unter Rühren homogenisiert. Von der so hergestellten Präpolymerlösung werden 850 g unter Rühren in einen zweiten

Kolben, in dem 794 g Wasser (Temperatur 40°C) vorgelegt sind, gegeben. Dann werden 7 g Ethylendiamin und 8 g Diethylentriamin, gelöst in 92 g Wasser, innerhalb von 30 min zugegeben. Anschließend wird filtriert. Das Produkt ist eine Polyurethan-Dispersion mit folgenden Kennzahlen:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	26 nm
Festgehalt:	37,1%
pH-Wert:	7,8

II.d Polyurethandispersion auf Basis der Vorstufe I.b

[0045] In einem 21-Vierhalskolben werden 196 g Poly(tetrahydrofuran), 32 g Cyclohexandimethanol, 36 g Dimethylolpropionsäure und 259 g N-Methylpyrrolidon auf 70°C aufgeheizt. Sobald eine klare Lösung entstanden ist, werden 389 g der Vorstufe I.b zugegeben. Der Ansatz wird 2 h bei 100°C gehalten (NCO-Gehalt 3,7 %). Nach Abkühlen auf 55°C werden 27 g Triethylamin zugegeben und 30 min unter Rühren homogenisiert. Von der so hergestellten Präpolymerlösung werden 800 g unter Rühren in einen zweiten Kolben, in dem 743 g Wasser (Temperatur 40°C) vorgelegt sind, gegeben. Dann werden 7 g Ethylendiamin und 8 g Diethylentriamin, gelöst in 82 g Wasser, innerhalb von 30 min zugegeben. Anschließend wird filtriert. Das Produkt ist eine Polyurethan-Dispersion mit folgenden Kennzahlen:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	41 nm
Festgehalt:	35,9%
pH-Wert:	7,6

III. Polyurethan-Polyacrylat- Hybriddispersionen

III.a Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion aus der Polyurethan-Dispersion II.a

[0046] 2478 g der Polyurethan-Dispersion II.a (entsprechend 847 g Festharz), 733 g Wasser, 4 g einer 1 %-igen Lösung von Eisen (II)-Sulfat in Wasser und 4 g einer 1 %-igen Lösung von Trilon[®] B in Wasser werden auf 50 °C erwärmt. Jeweils 25 % der Lösungen I, II, III (siehe unten) werden innerhalb von 5 min unter Rühren zugegeben. Eine leichte Exothermie zeigt den Beginn der Polymerisationsreaktion an. Der Reaktionsansatz wird 30 min bei 50°C gerührt, dann werden die restlichen 75 % der Lösungen I, II, III innerhalb 1 h parallel zudosiert. Man läßt 1 h nachreagieren und kühlt dann auf 25°C ab. Der Ansatz wird filtriert (Filter T5500, Fa. Seitz). Die Dispersion weist folgende Kennzahlen auf:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	40 nm
Festgehalt:	34,4%
pH-Wert:	7,8

Lösung I:	578 g Methylmethacrylat, 272 g Butylacrylat
Lösung II:	3,8 g Na-Formaldehydsulfoxylat, gelöst in 379 g Wasser

(fortgesetzt)

Lösung III:	8,5 g <i>t</i> -Butylhydroperoxid (70 %-ig in Wasser), gelöst in 425 g Wasser
----------------	---

III.b Vergleichsbeispiel: Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion aus der Polyurethan-Dispersion II.b

[0047] Die Herstellung erfolgt wie unter III.a beschrieben, jedoch wird statt der Polyurethan-Dispersion II.a die Dispersion II.b eingesetzt. Das Endprodukt weist folgende Kennzahlen auf:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	46 nm
Festgehalt:	36,0%
pH-Wert:	8,5

III.c Vergleichsbeispiel: Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion aus der Polyurethan-Dispersion II.c

[0048] Die Herstellung erfolgt wie unter III.a beschrieben, jedoch wird statt der Polyurethan-Dispersion II.a die Dispersion II.c eingesetzt. Das Endprodukt weist folgende Kennzahlen auf:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	27 nm
Festgehalt:	35,5%
pH-Wert:	8,0

III.d Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion aus der Polyurethan-Dispersion II.d

[0049] Die Herstellung erfolgt wie unter III.a beschrieben, jedoch wird statt der Polyurethan-Dispersion II.a die Dispersion II.d eingesetzt. Das Endprodukt weist folgende Kennzahlen auf:

Mittlere Teilchengröße (LKS):	52 nm
Festgehalt:	36,5%
pH-Wert:	8,2

IV.a - d Formulierung von Klarlacken aus den Polyurethan-Dispersionen II.a - d

[0050] Zur Formulierung eines Klarlackes fügt man zu 100 Gew.-Teilen der Dispersionen II.a - d jeweils folgende Rezepturbestandteile:

Entschäumer: Tego Foamex[®] 805, Lieferform (0,2 Gew.-Teile)
 Additiv zur Verbesserung der Untergrundbenetzung: Byk[®] 346, Lieferform (0,5 Gew.-Teile)
 Verdicker: Acrysol[®] RM8, 5%-ig in Wasser (1,0 Gew.-Teile)

V.a - d Formulierung von Klarlacken aus den Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersionen III.a - d

[0051] Zur Formulierung eines Klarlackes fügt man zu 100 Gew.-Teilen der Dispersionen III.a - d jeweils folgende Rezepturbestandteile:

Colöser: Butylglykol-Wasser 1:1(10 Gew.-Teile)

Entschäumer: Tego Foamex[®] 805, Lieferform (0,2 Gew.-Teile)

Additiv zur Verbesserung der Untergrundbenetzung: Byk[®] 346, Lieferform (0,5 Gew.-Teile)

Verdicker: Acrysol[®] RM8, 5%-ig in Wasser (1,0 Gew.-Teile)

Prüfung der Klarlacke:

Geprüft wird die Beständigkeit gegen färbende Flüssigkeiten nach DIN 68 861. Die Lacke werden in einer Schichtdicke von 200 µm (Naßfilm) auf eine weiße Pappkarte appliziert. Nach einer Trocknungsdauer von 7 Tagen bei Raumtemperatur wird die Oberfläche für 5 h mit Rotwein bzw. Senf oder für 16 h mit Kaffee benetzt. Anschließend wird abgewischt und nach 3 Tagen die Beschädigung in einer Skala von 0 (keine Veränderung) - 5 (starke Verfärbung) beurteilt.

Beispiel	Bindemittel	Beständigkeiten nach DIN 68861:		
		Kaffee	Rotwein	Senf
IV.a	Polyurethan-Dispersion, Allophanat-modifiziert	2	0 - 1	1
IV.b	Polyurethan-Dispersion, Vergleich	5	2 - 3	1 - 2
IV.c	Polyurethan-Dispersion, Vergleich	3 - 4	3	4
IV.d	Polyurethan-Dispersion, Allophanat-modifiziert	3	2	3
V.a	Hybriddispersion, Allophanat-modifiziert	1	0 - 1	0 - 1
V.b	Hybriddispersion, Vergleich	4	1	1 - 2
V.c	Hybriddispersion, Vergleich	3	3	3
V.d	Hybriddispersion, Allophanat-modifiziert	0	0	2

[0052] Die Prüfergebnisse zeigen, daß durch die Polymerisation von Acrylatmonomeren in Gegenwart der Polyurethandispersionen die Beständigkeit gegen färbende Flüssigkeiten verbessert wird. Weiterhin wird deutlich, daß durch eine Allophanat-Modifikation der Polyurethan-Vorstufe eine weitere Verbesserung dieser Beständigkeit sowohl bei den Polyurethan-Dispersionen als auch bei Polyurethan-Polyacrylat- Hybriddispersionen erreicht wird.

Patentansprüche

1. Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion aus

A) 20 - 99 Gew.-% (bezogen auf den Gesamtfestkörpergehalt) eines ionisch und/oder nichtionisch hydrophilierten Polyurethans auf Basis aliphatischer oder cycloaliphatischer Polyisocyanate mit Allophanatgruppen und


B) 80 - 1 Gew.-% (bezogen auf Gesamtfestkörpergehalt) eines Vinylpolymerisats

sowie Wasser und ggf. ein organisches Lösemittel, wobei gilt, daß sich die Komponenten A und B zu 100 Gew.-% addieren.

2. Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vinylpolymerisat B in Gegenwart der Polyurethandispersion A nach dem Verfahren der radikalischen Emulsionspolymerisation hergestellt wird.

- 5 3. Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Polyurethandispersion A) hergestellt wird aus

A1) einer aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanatkomponente mit einem Allophanatgruppengehalt von 5 - 35 % (berechnet als Gewichtsanteil der Allophanatgruppe



[Molgewicht 101 g] bezogen auf die Gesamteinwaage der Polyisocyanatkomponente),


A2) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente, die mindestens eine polymere Verbindung mit einer OH-Zahl von 30 - 200 mg KOH/g und einem Molekulargewicht im Bereich von 400 - 6000,

A3) ggf. ein oder mehrere niedermolekulare Polyole und / oder Polyamine mit einem mittleren Molekulargewicht unter 400,

A4) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente mit mindestens einer ionischen oder potentiell ionischen Gruppe.

4. Allophanatgruppen enthaltende Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Polyurethandispersion A) hergestellt wird aus

A1) einer aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanatkomponente mit einem Allophanatgruppengehalt von 11 - 27 % (berechnet als Gewichtsanteil der Allophanatgruppe



[Molgewicht 101 g] bezogen auf die Gesamteinwaage der Polyisocyanatkomponente),

A2) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente, die mindestens eine polymere Verbindung mit einer OH-Zahl von 30 - 200 mg KOH/g und einem Molekulargewicht im Bereich von 400 - 6000,

A3) ggf. ein oder mehrere niedermolekulare Polyole und / oder Polyamine mit einem mittleren Molekulargewicht unter 400 und

A4) einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Komponente mit mindestens einer ionischen oder potentiell ionischen Gruppe.

5. Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die polymere Verbindung A2) ein Polyester, Polyether oder Polycarbonat der Molmasse 650 - 2500 und einer Funktionalität von 1,9 - 3 ist.
- 5 6. Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 enthaltend ein Polymerisat aufgebaut aus 20 - 100 Gew.-% (bezogen auf das Polymerisat) Acrylsäure, Methacrylsäure sowie deren Ester und 80 - 0 Gew.-% (bezogen auf das Polymerisat) Styrol mit einer Säurezahl (bezogen auf das Polymerisat) von weniger als 10 mg KOH/g und einer OH-Zahl (bezogen auf den Gesamt-Festgehalt) von 0 - 120 mg KOH/g.
- 10 7. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 in Kombination mit hydrophoben, freie Isocyanatgruppen enthaltenden Vernetzerharzen für Beschichtungen.
8. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 in Kombination mit hydrophilen, freie Isocyanatgruppen enthaltenden Vernetzerharzen für Beschichtungen.
- 15 9. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 für die Holzbeschichtung.
10. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 für die Kunststoffbeschichtung.
- 20 11. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 für die industrielle Möbellackierung.
12. Verwendung einer Polyurethan-Polyacrylat-Hybriddispersion gemäß Anspruch 1 für die Parkettlackierung.

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 1269

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US 5 380 792 A (C.A.RENK) 10. Januar 1995 * Spalte 4, Zeile 35 - Spalte 5, Zeile 19; Ansprüche 1,2; Beispiele *	1,3-6	C08G18/78 C08G18/08 C09D175/14 C08F283/00
A	EP 0 705 855 A (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 10. April 1996 * Ansprüche 1,20; Beispiele 3,4 *	1-6	
A	US 4 160 080 A (K.KÖNIG ET AL.) 3. Juli 1979 * Spalte 8, Zeile 62 - Spalte 9, Zeile 5; Ansprüche 11,12; Beispiel 12 *	1,3-5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.0)
			C08G C09D C08F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
BERLIN	12. Mai 1999	Angiolini, D	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 1269

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

12-05-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5380792 A	10-01-1995	CA 2119827 A	20-10-1994
EP 705855 A	10-04-1996	US 5536784 A	16-07-1996
		CA 2159563 A	07-04-1996
US 4160080 A	03-07-1979	DE 2729990 A	18-01-1979
		AT 355558 B	10-03-1980
		AT 476578 A	15-08-1979
		BR 7804138 A	20-03-1979
		DD 138315 A	24-10-1979
		EP 0000194 A	10-01-1979
		JP 1369609 C	25-03-1987
		JP 54014921 A	03-02-1979
		JP 61036508 B	19-08-1986

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82